

めっき鋼板

加工性

● Al-Zn 合金めっき層の密着性

試験方法	加工度	試験結果
折り曲げ試験	180° 密着曲げ 1T曲げ	良好 めっき剥離なし
デュポン衝撃試験	1,000g × 500mm	良好 めっき剥離なし
各種建材成形	ロール成形	良好 めっき剥離なし

表面処理鋼板は必ず後成形・後加工されます。

ガルバリウム鋼板は、熔融亜鉛めっき鋼板と同等の成形・加工性を有しています。