

高意匠性カラー鋼板

JFE プリントGL

木目調の
意匠を持った
カラー鋼板
新柄登場!

木目模様をグラビア・オフセット印刷した高意匠性鋼板です。従来のプリント鋼板にくらべ、耐候性をアップ。さらに、耐疵つき性能も加えた高級木目調鋼板。カラー鋼板の便利さと、木目の温もりを併せ持ちます。外装材、内装材として、新築・リフォームに最適です。

NEW
COLOR



チェリー

NEW
COLOR



ダークチェリー

※印刷による色再現のため、実際の色と異なる場合があります。ご用命の際は現物にてご確認ください。



JFE 鋼板 株式会社

JFE プリントGLの特長


- 1 塗膜10年保証
- 2 色あせに強く、木目柄が長持ち
- 3 塗膜強化により、疵に強い
- 4 梨地状の表面処理により、木肌の風合いを再現
- 5 リアルな木目を再現する為、グラビア・オフセット印刷※を採用

※グラビア・オフセット印刷とは凹版を使用したドラム式印刷で、微細でシャープな印刷が可能

〔鋼板性能〕

試験項目	評価基準	試験結果
曲げ密着性 JIS G 3322	3T曲げ(板厚0.5mm)	剥離無し
鉛筆硬度試験 JIS G 3322	H以上	2H
耐衝撃性 JIS G 3322 (1/2インチφ×500g×50cm)	剥離・割れ等異常のないこと(凹/凸)	剥離無し/剥離無し
耐食性 JIS Z 2371	平面・クロスカット部1000Hr	異常無し
耐候性 JIS A 1415 サンシャインウェザーメーター(SWOM) 促進耐候試験	SWOM4000Hr	ΔE<1
耐沸騰水試験	1Hr浸漬後外観異常ないこと	異常無し
耐薬品性	耐酸性(5% H ₂ SO ₄ 室温 10Hr浸漬)	異常無し
	耐アルカリ性(1% NaOH室温 10Hr浸漬)	異常無し

〔断面構成(3コート3ベーク)〕



〔施工例〕



 **JFE 鋼板 株式会社**
JFE

<https://www.jfe-kouhan.co.jp>

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号 ゲートシティ大崎イーストタワー9階

東京営業部 TEL 03-3493-1504 FAX 03-3493-1937 (建材事業部)住宅建材部 TEL 03-3493-1557 FAX 03-3493-1943
鋼板商品技術部 TEL 03-3493-1283 FAX 03-3493-1937 (建材事業部)建材技術部 TEL 03-3493-1660 FAX 03-3493-1937

北海道支店 〒060-0002 札幌市中央区北二条西四丁目1番地 札幌三井JPビルディング14階 TEL 011-219-3011 FAX 011-219-3013
東北支店 〒980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目4番33号 仙台定禅寺ビル2階 TEL 022-223-8591 FAX 022-267-1516
名古屋支店 〒450-6427 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルディング27階 TEL 052-561-3396 FAX 052-561-3463
富山支店 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号 富山電気ビル3階 TEL 076-441-2421 FAX 076-441-2058
大阪支店 〒530-0003 大阪市北区堂島一丁目6番20号 堂島アバンザ10階 TEL 06-6342-0620 FAX 06-6342-0618
岡山営業所 〒700-0821 岡山市北区中山下一丁目8番45号 NTTクレド岡山ビル19階 TEL 086-233-0068 FAX 086-233-0061
広島営業所 〒730-0037 広島市中区中町7番23号 住友生命広島平和大通り第2ビル TEL 082-245-3238 FAX 082-245-3271
九州支店 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1番35号 博多三井ビルディング2号館7階 TEL 092-262-7711 FAX 092-262-7712